

prodotto: **BLOCK SIGILLA E FRENA**

**Descrizione** Adesivo anaerobico a base Metacrilica per sigillare e bloccare, a media resistenza meccanica (solo superfici metalliche); impiego generale.

**Impieghi** Idoneo per il bloccaggio e la sigillatura di parti filettate soggette a frequenti smontaggi come viti, dadi, viti a passo fine, etc.  
Buona resistenza chimica ad acqua/glicole, liquido per freni, olio motore ed acetone (DIN-54454, > 80% di conservazione coppia di svitamento dopo 1000 ore).

**Imballi** flacone - 20 ml.

**Caratteristiche Tecniche**

Colore	blu	
Peso Specifico	1,06	g/cm <sup>3</sup>
Viscosità (Brookfield 20 rpm/25°C)	ca. 800	mPa*s
Punto di infiammabilità	>100	°C
Temperature operative	-50 ÷ 150	°C
Tempo di manipolazione	ca. 15	min.
Tempo d'indurimento funzionale	3 - 6	ore
Tempo d'indurimento finale	12 - 24	ore
Coppia di svitamento iniz. (ISO-10964)	20 - 30	N*m
Coppia di svitamento residua (ISO-10964)	15 - 25	N*m

(a 22°C dopo 24 ore - test effettuati su viti di zinco M10 e dadi 10 mm zincati)

**Applicazione** Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere asciutte, pulite e sgrassate.  
Applicare il prodotto sui primi giri di filetto maschio e mezzo giro sulla femmina. Prima di mettere in funzione l'impianto attendere 24 ore per consentire la completa polimerizzazione del sigillante.

**Avvertenze** Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).

**Stoccaggio** 12 mesi dalla data di produzione , in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi

**Note particolari** Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.  
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.